

# SPATOLA

CAPATECT DEKORATIIVTEHNIKA

THE POWER OF SURFACE.




# SPATOLA

## KELLU TEHNIKA

**Kaasaegsete hoonete projekteerimisel otsitakse üha enam alternatiive tavapärasele kraape- ja hõrdekrohvidele. Kasutades dekoratiivtehnikat "Spatola", on võimalus luua olemasolevate toodete ning sobivate kelludega loomingulisi krohvstruktuure. Värvitooni variatsioonid loovad visuaalselt atraktiivsed ja mitmekesised pinnad.**

Aluspind	Capatect fassaadisüsteemid (ehitise välissoojustussüsteem mineraalse armeerimismassiga või krohvisüsteem monoliitkonstruktsioonidele koos täiendava armeerimiskihi ja klaaskiudvõrguga). Enne krohvi pealekandmist katta pind Caparol PutzGrund 610-ga.
Materjal ja kulu	<ul style="list-style-type: none"><li>•Capatect Modellier- und Spachtelputz 134, ca 3,2–8,0 kg/m<sup>2</sup></li><li>•Capatect ArmaReno 700, ca 3,0–4,5 kg/m<sup>2</sup></li><li>•Kõik sobilikud fassaadivärvid ja -lasuurid</li></ul> <p>Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.</p>
Tööriistad	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Roostevabast terasest kellu</li><li>2 Roostevabast terasest kellu või veneetsia kellu</li><li>3 Ovaalne hari</li></ol>



# SPATOLA

## KELLU TEHNIKA

1. Tööetapp	Valitud viimistluskrohv kantakse Caparol PutzGrund 610-ga kaetud armeerimiskihi pinnale ja modelleeritakse edasi mis tahes suurusega roostevabast terasest kelluga vabakäe tehnikas.
2. Tööetapp	Soovi korral saab struktureeritud pinna üle pühkida niisutatud ovaalse harjaga. See võimaldab soovi korral struktuuri siluda.
3. Tööetapp	Pinda värvida kaks korda, nt ThermoSan NQG fassaadivärvi või lasuurvärviga.
Soovitused ja näpunäited	Ühtlase pinna saamiseks peaks kõrvuti asetsevaid pindu töötlemata alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast käekirjast tulenevat ebaühtlust. Pinna töötlemise ajal veenduda, et materjal oleks alati ühesuguse konsistentsi ja kihipaksusega. Vajadusel võib pinna enne lasuuri pealekandmist kruntida seguga, mis koosneb: 1 osa Histolith Sol-Silikat Fixativ ja 1 osa vett. See pikendab töötlemisaega ja vähendab üleminekute nähtavust. Enne dekoratiivtehnikaga alustamist on oluline jälgida, et tellingud oleksid fassaadist piisavalt suurel kaugusel, et võimaldada töövahenditega vaba töötamist/käsitsemist. See vähendab tellingute vaheliste üleminekute tekkimist.

Kasutatud värvitoonid on vaid soovituslikud. Individuaalseid kliendisoove saab rakendada igal ajal. Soovitame alati teha soovitud dekoratiivtehnika näidis.

Näidatud pinnad on loodud trükitehnoloogiaga ja võivad oma värvi poolest erineda originaalviimistlustest.

Juhime tähelepanu, et need dekoratiivtehnika juhised on meie kogemuse kokkuvõte. See ei vabasta kohustusest enne tööle asumist aluspinda vastavalt oma teadmistele kontrollida ja professionaalselt hinnata, samuti vajadusel muid meetmeid rakendada. Capatect fassaadisüsteemi paigaldamisel, mille heledusaste HBW on < 20, võib vaja minna lisameetmeid. Pealekandmisel tuleb järgida kasutatud toodete tehnilises informatsioonis toodud juhiseid toote ja selle kasutamise kohta. Tehnilise teabe praeguse versiooni leiate veebisaidilt [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee).